

B601 Colori / Colours

		Ts	Rs	As	Tv	Gtot C Esterno Exterior	Gtot C Interno Interior
3030	front	0	6	94	0	0,03	0,55
	back	0	33	67	0	0,02	0,44
0707	front	0	39	61	0	0,02	0,41
	back	0	34	67	0	0,02	0,44
0101	front	0	21	79	0	0,03	0,49
	back	0	33	67	0	0,02	0,44
0102	front	0	42	58	0	0,02	0,41
	back	0	34	66	0	0,02	0,44
0202	front	0	69	31	0	0,01	0,28
	back	0	34	66	0	0,02	0,44
0210	front	0	53	47	0	0,02	0,36
	back	0	34	66	0	0,02	0,44
2020	front	0	55	45	0	0,02	0,35
	back	0	33	67	0	0,02	0,46

Legenda / Legend

Ts	Trasmissione energia solare in % <i>Solar Transmittance %</i>
Rs	Riflessione solare in % <i>Solar Reflection %</i>
As	Assorbimento solare in % <i>Solar Absorption %</i>
Tv	Trasmissione luminosa in % <i>Visible Light Transmission %</i>
GtotC	Fattore solare con vetro standard C (EN 13363-2) <i>Solar Factor with standard glazing C (EN 13363-2)</i>
Classificazione Gtot (EN 14501) <i>Gtot Classification (EN 14501)</i>	
0	Effetto molto scarso / <i>Very little effect</i> (Gtot≥0,50)
1	Effetto scarso / <i>Little effect</i> (0,35≤Gtot<0,50)
2	Effetto moderato / <i>Moderate effect</i> (0,15≤Gtot<0,35)
3	Effetto buono / <i>Good effect</i> (0,10≤Gtot<0,15)
4	Effetto ottimale / <i>Very good effect</i> (Gtot<0,1)

NOTA / NOTE
vetro standard C: vetrocamera 4/16/4 mm basso emissivo con riempimento gas Argon
standard glazing C: low emission 4/16/4 mm double glazing filled with Argon gas

I valori forniti possono subire variazioni, pertanto non sono vincolanti. I valori aggiornati sono disponibili su: www.marinellotende.com/b601
These given values may change, therefore are not binding. Updated values are available at: www.marinellotende.com/b601



Viale Europa, 8 - 35020 Ponte San Nicolò - Padova - Italy
T. +39 049 8790160 - F. +39 049 8790102
www.marinellotende.com - info@marinellotende.com